

Технические характеристики JOTAFLOOR SCREED PRIMER



Описание продукта

Jotafloor Screed Primer -это двухкомпонентный эпоксидный грунт изготовленный с использованием смол и без растворителя. Грунт обладает прекрасными проникающими свойствами на цементных поверхностях и обеспечивает отличную адгезию для Jotafloor Screed.

Рекомендации по использованию

Как грунт для Jotafloor Screed.

Толщина пленки и укрывистость

	Рекомендуемая
Толщина сухой пленки (микрон)	150
Толщина мокрой пленки (микрон)	150
Теоретическая укрывистость (м2/л)	6.66

Физические свойства

Цвет	Прозрачный
Сухой остаток (по объему)*	98 ±
Температура вспышки	>100°C (Setaflash)
Водостойкость	Отличная
Прочность на истирание	Отличная
Устойчивость к воздействию растворителя	Отличная
Устойчивость к химическому воздействию	Отличная Проверить по таблице устойчивости к химическому воздействию компании Йотун.

*Измеряется в соответствии с ISO 3233:1998 (E)

Подготовка поверхности

Слои бетона, испорченные воздействием химикатов или какими либо другими веществами, должны быть удалены. Обработке подвергается только неповрежденный бетон.

Другие поверхности

Подготовка бетонной поверхности с использованием установки струйной очистки, улавливающей пыль, абразивного инструмента, пескоструйной очистки или воды высокого давления необходима для получения рекомендуемого профиля поверхности перед нанесением покрытия. Для получения более детальной информации обращайтесь в ближайший к Вам офис компании Йотун.

Данное покрытие может быть использовано и для других поверхностей. Для получения более детальной информации обращайтесь в ближайший к Вам офис компании Йотун.

Условия при нанесении

Температура поверхности при нанесении должна быть минимум 15°C и, по крайней мере, на 3°C выше точки росы воздуха. температура и относительная влажность измеряются непосредственно вблизи поверхности. Содержание влаги в бетоне не должно превышать 4% (от веса). Покрытие не должно подвергаться воздействию масел, химических веществ и механическому воздействию до полной полимеризации.

Методы нанесения

Кисть Рекомендовано
Валик Рекомендовано

Характеристики по нанесению

Соотношение компонентов (по объему) 2 части Комп. А (основы) тщательно перемешать с 1.2 частями Комп. В (отвердителя). Не применять частичное смешивание

Жизнеспособность (при t 23°C) 25 мин.

Разбавитель/Очиститель разбавитель Jotun Thinner No. ь

Очиститель разбавитель Jotun Thinner No. 17 или пресная вода. (Разбавление не разрешается).

Замечание Необходимо наносить Jotafloor Screed на Jotafloor Screed Primer несмотря на "липкость" грунта.

Рекомендуемая система окраски

Jotafloor Screed Primer	1 x 150 µm	(Толщина сухой пленки)
Jotafloor Screed and eventually	1 x 5000 µm	(Толщина сухой пленки)
Jotafloor Topcoat	1 - 2 x 50 µm	(Толщина сухой пленки)

Могут использоваться другие системы в зависимости от области применения.

Хранение

Продукт должен храниться в соответствии с национальными правилами. Упакованный продукт должен содержаться в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла и возгорания. Упаковка должна быть плотно закрыта.

Обращение

Обращаться осторожно. Тщательно перемешать перед использованием.

Упаковка

2.5л. Комп А (основы) and 1.5 л Комп.В (отвердителя).
Упаковка может варьироваться в зависимости от страны в соответствии с местными правилами.

Охрана здоровья и техника безопасности

Просим соблюдать рекомендации по мерам безопасности, указанным на упаковке. Используйте в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхайте пыль. Избегайте контактов с кожей. При попадании на кожу немедленно обработайте подходящими очистителями, мылом и водой. Глаза необходимо немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

Для детального ознакомления с данными по охране здоровья и технике безопасности для данного продукта См. Материалы по Правилам Безопасности (MSDS).

ЗАМЕЧАНИЕ

Вышеуказанная информация дана исходя из имеющихся у нас сведений, основанных на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Однако, в связи с тем, что данный продукт часто используется в условиях вне нашего контроля, мы не можем давать никаких гарантий, кроме качества самого продукта. Мы оставляем за собой право изменять вышеуказанные данные без уведомления.

Головной офис

Jotun A/S
P.O. Box 2021
N-3248 Sandefjord
Norway
Phone +47 33 45 70 00
Fax +47 33 46 46 13

Европа

Jotun Paints (Europe) Ltd.
Stather Road, Flixborough
North Lincolnshire DN15 8RR
United Kingdom
Phone +44 172 44 00 000
Fax +44 172 44 00 100

Средний Восток

Jotun U.A.E Ltd. LLC.
Al Quoz Industrial Area
P.O Box 3671
Dubai U.A.E
Phone +971 4 3 39 50 00
Fax +971 4 3 38 06 66

Юго-Восточная Азия

Jotun (Singapore) Pte. Ltd.
No 11-15, Sixth Lok Yang Road
Jurong
Singapore 628 111
Phone +65 6265 4711
Fax +65 6265 7484

Йотун – это мультинациональная компания, имеющая свои фабрики, офисы и склады более чем в 50 странах мира. Для получения информации о ближайшем к Вам офисе Йотун, пожалуйста, обращайтесь в региональный офис или посетите наш веб сайт www.jotun.com

ВЫПУЩЕНО 28. 9 2007 ЙОТУН ПЭЙНТС
НАСТОЯЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАМЕНЯЮТ СОБОЙ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ
РЕДАКЦИИ