

# Технические характеристики JOTAPROOF TOPCOAT (ЙОТАПРУФ ТОПКОУТ)



## Описание продукта

Jotaproof Topcoat – двухкомпонентное акриловое финишное покрытие с отличной передачей глянца и цвета.

## Рекомендации по использованию

Jotaproof Topcoat рекомендуется как финишный слой на эпоксидные/эпоксидные Mastic системы, где требуется финишное покрытие, способное длительно сохранять глянец в агрессивных атмосферных условиях. Полимеризуется при низких температурах.

## Толщина пленки и укрывистость

	Min	Max	Рекомендуемая
Толщина сухой пленки (микрон)	60	125	75
Толщина мокрой пленки (микрон)	95	200	120
Теоретическая укрывистость(м <sup>2</sup> /л)	10,5	5	8,4

## Физические свойства

Цвет	В соответствии с картой цветов и в соответствии мультиколерной картой цветов (MCI)
Сухой остаток (по объему)	63 ± 2
Температура вспышки	31 °C ± 2 (Setaflash)
Содержание ЛОС	310 г/л UK-PG6/23(97). Appendix 3
Глянец	Глянцевый
Сохранение блеска	Отличная
Водостойкость	Очень хорошая
Абразивная устойчивость	Очень хорошая
Устойчивость к воздействию растворителей	Очень хорошая
Устойчивость к химическому воздействию	Очень хорошая
Эластичность	Очень хорошая

Измеряется в соответствии с ISO 3233:1998 (E)

## Подготовка поверхности

Все поверхности должны быть чистыми и сухими. Поверхность должна быть оценена и подготовлена в соответствии с ISO 8504.

### Поверхности с нанесенным покрытием

Чистый, сухой и не поврежденный совместимый грунт. Для получения более детальной информации обращайтесь в ближайший к Вам офис компании Йотун.

### Другие поверхности

Jotaproof Topcoat может наноситься на ранее нанесенные покрытия. Для получения более детальной информации обращайтесь в ближайший к Вам офис компании Йотун.

## Условия при нанесении

Температура поверхности при нанесении должна быть минимум 5 °С и, по крайней мере, на 3 °С выше точки росы воздуха. Температура и относительная влажность измеряются непосредственно вблизи поверхности. В замкнутых пространствах необходимо обеспечить хорошую вентиляцию для правильного высыхания покрытия.

---

## Методы нанесения

**Распылитель** Безвоздушное распыление.  
**Кисть** Рекомендуется для полосовой окраски, необходимо контролировать нанесение достаточного количества материала для достижения необходимой толщины сухого слоя.

---

## Характеристики по нанесению

**Соотношение компонентов (по объему)** 4 части комп. А (основы) тщательно перемешать с 1 частью комп. Б (отвердителя).  
**Жизнеспособность (при t 23 °С)** 3 часа (уменьшается при увеличении температуры)  
**Разбавитель/очиститель** Разбавитель Йотун № 26  
**Рекомендации по безвоздушному распылению**  
**Давление на сопле** 15 МПа min (150 кПа/см<sup>2</sup>, 2100 psi).  
**Размер сопла** 0,33 - 0,46 мм (0,013 - 0,018").  
**Угол распыла** 40-80°  
**Фильтр** Обеспечить чистоту фильтра.

---

## Время высыхания

Время высыхания, в основном зависит от циркуляции воздуха, температуры, толщины пленки и числа покрытий. Данные, приведенные в таблице, соответствуют следующим условиям:

- \* Хорошая вентиляция (наружные работы или свободная циркуляция воздуха)
- \* Рекомендуемая толщина пленки
- \* На нейтральную основу наносится один слой

Температура поверхности	5°C	10°C	23°C	40°C
<b>Высохший до исчезновения отлипа</b>	6 ч.	5 ч.	3,5 ч.	2 ч.
<b>Высохший до образования твердой пленки</b>	8 ч.	7 ч.	4 ч.	2 ч.
<b>Время полной полимеризации</b>	15 д.	10 д.	5 д.	3 д.
<b>Высохший до нанесения последующего слоя, минимум</b>	8 ч.	7 ч.	4 ч.	3 ч.
<b>Высохший до нанесения последующего слоя, максимум<sup>1</sup></b>				

1. На поверхности не должно быть мела и других загрязнений перед нанесением последующего слоя.

Приведенные данные могут использоваться только как рекомендуемые. В действительности, время высыхания/время до нанесения последующего слоя может варьироваться в зависимости от толщины пленки, вентиляции, влажности, системы окраски, условий эксплуатации и механического воздействия и т.д. Полное описание системы окраски можно найти в покрасочной спецификации, где должны быть указаны все параметры и специальные условия.

## Рекомендуемая система окраски

Barrier	1 x 50 микрон	(толщина сухой пленки)
Jotamastic Plus	1 x 250 микрон	(толщина сухой пленки)
<b>Jotaproof Topcoat</b>	<b>1 x 75 микрон</b>	<b>(толщина сухой пленки)</b>

Могут быть использованы и другие системы в зависимости от области применения.

## Хранение

Продукт должен храниться в соответствии с национальными правилами. Упакованный продукт должен содержаться в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла и возгорания. Упаковка должна быть плотно закрыта.

Срок хранения комп. А: 2 года

Срок хранения комп. Б: 1 год

## Обращение

Обращаться осторожно. Тщательно перемешивать перед использованием.

## Упаковка

20 – литровый комплект: 16 л комп. А (основа) в 20 - литровом контейнере и 4 л комп. Б (отвердитель) в 5 - литровом контейнере  
или

5 – литровый комплект: 4 л комп. А (основа) в 5 - литровом контейнере и 1 л комп. Б (отвердитель) в 1 - литровом контейнере

Упаковка может варьироваться в зависимости от страны в соответствии с местными правилами.

## Охрана здоровья и техника безопасности

Просим соблюдать рекомендации по мерам безопасности, указанным на упаковке. Используйте в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхайте пыль. Избегайте контактов с кожей. При попадании на кожу немедленно обработайте подходящими очистителями, мылом и водой. Глаза необходимо немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

**Для детального ознакомления с данными по охране здоровья и технике безопасности для данного продукта См. Материалы по Правилам Безопасности (MSDS).**

## ЗАМЕЧАНИЕ

*Вышеуказанная информация дана исходя из имеющихся у нас сведений, основанных на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Однако, в связи с тем, что данный продукт часто используется в условиях вне нашего контроля, мы не можем давать никаких гарантий, кроме качества самого продукта. Мы оставляем за собой право изменять вышеуказанные данные без уведомления.*

### Головной офис и Скандинавия

Jotun A/S  
P.O. Box 2021  
N-3248 Sandefjord  
Norway

Phone +47 33 45 70 00  
Fax +47 33 46 46 13

### Европа

Joun Paints (Europe) Ltd  
Stather Road, Flixborough  
North Lincolnshire DN15 8RR  
United Kingdom

Phone +44 172 44 00 000  
Fax +44 172 44 00 100

### Средний Восток

Jotun U.A.E. Ltd. LLC  
Al Quoz Industrial area  
P.O. Box 3671  
Dubai U.A.E.

Phone +971 43 39 50 00  
Fax +971 43 38 06 66

### Юго-Восточная Азия

Jotun (Singapore) Pte.Ltd.  
No 11-15, Sixth Lok Yang Rd  
Jurong  
Singapore  
Singapore 628 111

Phone +65 6265 4711  
Fax +65 6265 7484

Йотун – это мультинациональная компания, имеющая свои фабрики, офисы и склады в более чем 50 странах мира. Для получения информации о ближайшем к Вам офисе Йотун, пожалуйста, обращайтесь в региональный офис или посетите наш веб сайт [www.jotun.com](http://www.jotun.com)

ВЫПУЩЕНО 29 НОЯБРЯ 2005 ЙОТУН  
НАСТОЯЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАМЕНЯЮТ СОБОЙ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ РЕДАКЦИИ