

# Технические характеристики МАММУТ PRIMER (МАММУТ ПРАЙМЕР)



## Описание продукта

Mammut Primer – толстослойный грунт на уретан-алкидной основе. Данный продукт является частью системы, имеющей сертификат о нераспространении пламени.

## Рекомендации по использованию

Используется для защиты стальных конструкций в комбинации с алкидной системой.

## Толщина пленки и укрывистость

	Min	Max	Рекомендуемая
Толщина сухой пленки (микрон)	60	100	80
Толщина мокрой пленки (микрон)	120	200	160
Теоретическая укрывистость(м <sup>2</sup> /л)	8,3	5	6,3

## Физические свойства

Цвет	Серый, белый
Сухой остаток (по объему)	50 ± 2
Температура вспышки	36 °C ± 2 (Setaflash)
Содержание ЛОС	380 г/л UK-PG6/23(97). Appendix 3
Глянец	матовый
Водостойкость	удовлетворительная
Эластичность	хорошая

\*Измеряется в соответствии с ISO 3233:1998 (E)

## Подготовка поверхности

Все поверхности должны быть чистыми и сухими. Поверхность должна быть оценена и подготовлена в соответствии с ISO 8504.

### Сталь

Степень очистки: пескоструйная очистка до степени SA 2<sup>1/2</sup> (ISO-8501-1:1998). Допускается механическая очистка до степени минимум St 2 (ISO 8501-1:1998). Выбор степени очистки зависит от условий эксплуатации.

### Сталь, защищенная межоперационным грунтом

Чистый, сухой и неповрежденный соответствующий межоперационный грунт.

### Поверхности с нанесенным покрытием

Чистый, сухой, неповрежденный и совместимый грунт. Для получения более детальной информации обращайтесь в ближайший к Вам офис компании Йотун.

### Другие поверхности

Данное покрытие может быть использовано и для других поверхностей. Для получения более детальной информации обращайтесь в ближайший к Вам офис компании Йотун.

## Условия при нанесении

Температура поверхности при нанесении должна быть по крайней мере на 3 °С выше точки росы воздуха. Температура и относительная влажность измеряются непосредственно вблизи поверхности. В замкнутых пространствах необходимо обеспечить хорошую вентиляцию для правильного высыхания покрытия.

---

## Методы нанесения

<b>Распылитель</b>	Используйте безвоздушное распыление
<b>Кисть</b>	Рекомендуется для полосовой окраски и окраски небольших площадей. Необходимо контролировать нанесение достаточного количества материала для достижения необходимой толщины сухого слоя
<b>Валик</b>	Может использоваться. При окраске валиком необходимо контролировать нанесение достаточного количества материала для достижения необходимой

---

## Характеристики по нанесению

<b>Соотношение компонентов (по объему)</b>	Однокомпонентная упаковка.
<b>Разбавитель/очиститель</b>	Разбавитель Йотун № 2
<b>Рекомендации по безвоздушному распылению</b>	
<b>Давление на сопле</b>	15 МПа (150 кПа/см <sup>2</sup> , 2100 psi).
<b>Размер сопла</b>	0,53 - 0,69 мм (0,021 - 0,027").
<b>Угол распыла</b>	65-80 °
<b>Фильтр</b>	Обеспечить чистоту фильтра.

---

## Время высыхания

Время высыхания, в основном зависит от циркуляции воздуха, температуры, толщины пленки и числа покрытий. Данные, приведенные в таблице, соответствуют следующим условиям:

- \* Хорошая вентиляция (наружные работы или свободная циркуляция воздуха)
- \* Рекомендуемая толщина пленки
- \* На нейтральную основу наносится один слой

<b>Температура поверхности</b>	<b>5°C</b>	<b>10°C</b>	<b>23°C</b>	<b>40°C</b>
<b>Высохший до исчезновения отлипа</b>	4 ч.	3 ч.	2 ч.	0,5 ч.
<b>Высохший до образования твердой пленки</b>	26 ч.	22 ч.	6 ч.	3 ч.
<b>Высохший до нанесения последующего слоя, минимум</b>	16 ч.	12 ч.	8 ч.	5 ч.
<b>Высохший до нанесения последующего слоя, максимум<sup>1</sup></b>				

1. На поверхности не должно быть мела и других загрязнений перед нанесением последующего слоя\*.

Приведенные данные могут использоваться только как рекомендуемые. В действительности, время высыхания/время до нанесения последующего слоя может варьироваться в зависимости от толщины пленки, вентиляции, влажности, системы окраски, условий эксплуатации и механического воздействия и т.д. Полное описание системы окраски можно найти в покрасочной спецификации, где должны быть указаны все параметры и специальные условия.

## Рекомендуемая система окраски

<b>Mammut Primer</b> Mammut Topcoat	<b>1 x 80 микрон</b> 1 x 80 микрон	<b>(толщина сухой пленки)</b> (толщина сухой пленки)
--	---------------------------------------	---

Или

<b>Mammut Primer</b>	<b>1 x 80 микрон</b>	<b>(толщина сухой пленки)</b>
Pilot I	1 X 40 микрон	(толщина сухой пленки)
Pilot II	1 x 40 микрон	(толщина сухой пленки)

Могут быть использованы и другие системы в зависимости от области применения.

## Хранение

Продукт должен храниться в соответствии с национальными правилами. Упакованный продукт должен содержаться в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла и возгорания. Упаковка должна быть плотно закрыта.

## Обращение

Обращаться осторожно. Тщательно перемешивать перед использованием.

## Упаковка

20 – литровый контейнер.

Упаковка может варьироваться в зависимости от страны в соответствии с местными правилами.

## Охрана здоровья и техника безопасности

Просим соблюдать рекомендации по мерам безопасности, указанным на упаковке. Используйте в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхайте пыль. Избегайте контактов с кожей. При попадании на кожу немедленно обработайте подходящими очистителями, мылом и водой. Глаза необходимо немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

**Для детального ознакомления с данными по охране здоровья и технике безопасности для данного продукта См. Материалы по Правилам Безопасности (MSDS).**

### ЗАМЕЧАНИЕ

*Вышеуказанная информация дана исходя из имеющихся у нас сведений, основанных на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Однако, в связи с тем, что данный продукт часто используется в условиях вне нашего контроля, мы не можем давать никаких гарантий, кроме качества самого продукта. Мы оставляем за собой право изменять вышеуказанные данные без уведомления.*

#### Головной офис и Скандинавия

Jotun A/S  
P.O. Box 2021  
N-3248 Sandefjord  
Norway

Phone +47 33 45 70 00  
Fax +47 33 46 46 13

#### Европа

Joun Paints (Europe) Ltd  
Stather Road, Flixborough  
North Lincolnshire DN15 8RR  
United Kingdom

Phone +44 172 44 00 000  
Fax +44 172 44 00 100

#### Средний Восток

Jotun U.A.E. Ltd. LLC  
Al Quoz Industrial area  
P.O. Box 3671  
Dubai U.A.E.

Phone +971 43 39 50 00  
Fax +971 43 38 06 66

#### Юго-Восточная Азия

Jotun (Singapore) Pte.Ltd.  
No 11-15, Sixth Lok Yang Rd  
Jurong  
Singapore 628 111

Phone +65 6265 4711  
Fax +65 6265 7484

Йотун – это мультинациональная компания, имеющая свои фабрики, офисы и склады в более чем 50 странах мира. Для получения информации о ближайшем к Вам офисе Йотун, пожалуйста, обращайтесь в региональный офис или посетите наш веб сайт [www.jotun.com](http://www.jotun.com)

ВЫПУЩЕНО 29 НОЯБРЯ 2005 ЙОТУН  
НАСТОЯЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАМЕНЯЮТ СОБОЙ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ РЕДАКЦИИ