

Технические характеристики

MEGAFAIR

(МЕГАФАИР)



Описание продукта

MegaFair – это высококачественная двухкомпонентная, не содержащая растворитель облегченная финишная шпатлевка, которую можно наносить толстым слоем. Данный продукт легко смешивается, обладает прекрасными операционными свойствами и высокой водонепроницаемостью (по сравнению с другими шпатлевками). Мегафаир обладает высокой адгезией и когезией. Шлифуемость высокая степень прочности Shore D 65-70.

Рекомендации по использованию

Мегафаир подходит для подводного и надводного применения, в том случае, когда является частью сертифицированной системы окраски Йотун. Может применяться в системе эпоксидных защитных покрытий для металлических, деревянных поверхностей и поверхностей из стеклопластика. Подходит для использования на проектах новостроя или для ремонта уже существующих эпоксидных или полиуретановых покрытий

Толщина пленки и укрывистость

	Min	Max	Рекомендуемая
Толщина сухой пленки (микрон)	500	30000	5000
Толщина мокрой пленки (микрон)	500	30000	5000
Теоретическая укрывистость (м ² /л)	2	0,03	0,2

Комментарии

Максимальная толщина до начала сползания на вертикальной поверхности около 30. 000 микрон/30 мм на одно нанесение. Однако, рекомендуется наносить более тонким слоем для того, чтобы минимизировать эффект стягивания при высыхании пленки. Общая толщина нанесения многослойной системы Мегафаир может быть очень высокой. По вопросам касающимся максимальной толщины нанесения обращайтесь в ближайший офис компании Йотун.

Физические свойства

Цвет	Темно серый
Сухой остаток (по объему)*	100 ± 0
Температура вспышки	>96 °C ± 2
Удельный вес	0,88 кг/л
Содержание ЛОС	0 г/л UK-PG6/23(97). Appendix 3

*Измеряется в соответствии с ISO 3233:1998 (E)

Условия при нанесении

Применять при температуре от 10° до 35°. Температура поверхности при нанесении должна быть минимум на 3° С выше точки росы воздуха. Температура и относительная влажность измеряются непосредственно вблизи поверхности.

Характеристики по нанесению

Соотношение компонентов	1:1
Соотношение компонентов (по объему)	1 часть основы:1 часть отвердителя (по отношению к объему) тщательно перемешать до того момента пока цвет не станет темно серым. Смешивать лопаткой или специальным миксером
Жизнеспособность (при 23°С)	45 минут
Разбавитель/Очиститель	Разбавитель Йотун № 17 для очищения оборудования
Замечание	Продукт не нужно разбавлять. Можно обработать шкуркой по прошествии 16-24 часов

Время высыхания

Время высыхания, в основном зависит от циркуляции воздуха, температуры, толщины пленки и числа покрытий. Данные, приведенные в таблице, соответствуют следующим условиям:

- * Хорошая вентиляция (наружные работы или свободная циркуляция воздуха)
- * Рекомендуемая толщина пленки
- * На нейтральную основу наносится один слой

Температура поверхности	10°С	23°С	35°С
Высохший до исчезновения отлипа	20 ч.	14 ч.	4 ч.
Высохший до образования твердой пленки	60 ч.	16 ч.	11 ч.
Время полной полимеризации	14 дней	7 дней	3 дня
Высохший до нанесения последующего слоя, минимум	10 ч.	6,5 ч.	2 ч.
Высохший до нанесения последующего слоя, максимум¹	75 ч.	60 ч.	40ч.

¹ Перед нанесением покрытия на поверхности не должно быть мела и других загрязнений. Если превышено максимальное время до нанесения последующего слоя, пожалуйста, свяжитесь с ближайшим к Вам офисом компании Йотун.

Приведенные данные могут использоваться только как рекомендуемые. В действительности, время высыхания/время до нанесения последующего слоя может варьироваться в зависимости от толщины пленки, вентиляции, влажности, системы окраски, условий эксплуатации, механического воздействия и т.д. Полное описание системы окраски можно найти в покрасочной спецификации, где должны быть указаны все параметры и специальные условия.

Рекомендуемая система окраски

Наносить Мегафаир на подходящие эпоксидные покрытия такие как: Мегакоут, Мегамастик, Мегапраймер. Для лучшей адгезии между слоями, необходимо потереть шкуркой каждый слой Мегафаира. Перед нанесением последнего слоя Мегафаира нанесите слой финишной шпатлевки. Например: Мегафиллер Смус и два слоя защитного эпоксидного покрытия (например:Мегапраймер). Замечание: в случае необходимости Мегапраймер можно наносить прямо на слой Мегафаира

Могут использоваться другие системы в зависимости от области применения.

Хранение

Продукт должен храниться в соответствии с национальными правилами. Упакованный продукт должен содержаться в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла и возгорания. Упаковка должна быть плотно закрыта.

Обращение

Обращаться осторожно. Тщательно перемешивать перед использованием.

Упаковка

10 литров комп. А (основы) в 12 – литровом контейнере и 10 литров комп. Б (отвердителя) в 12 – литровом контейнере.

Охрана здоровья и техника безопасности

Просим соблюдать рекомендации по мерам безопасности, указанным на упаковке. Используйте в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхайте пыль. Избегайте контактов с кожей. При попадании на кожу немедленно обработайте подходящими очистителями, мылом и водой. Глаза необходимо немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

Для детального ознакомления с данными по охране здоровья и технике безопасности для данного продукта См. Материалы по Правилам Безопасности (MSDS).

ЗАМЕЧАНИЕ

Вышеуказанная информация дана исходя из имеющихся у нас сведений, основанных на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Однако, в связи с тем, что данный продукт часто используется в условиях вне нашего контроля, мы не можем давать никаких гарантий, кроме качества самого продукта. Мы оставляем за собой право изменять вышеуказанные данные без уведомления.

Головной офис и Скандинавия

Jotun A/S
P.O. Box 2021
N-3248 Sandefjord
Norway

Phone +47 33 45 70 00
Fax +47 33 46 46 13

Европа

Joun Paints (Europe) Ltd
Stather Road, Flixborough
North Lincolnshire DN15 8RR
United Kingdom

Phone +44 172 44 00 000
Fax +44 172 44 00 100

Средний Восток

Jotun U.A.E. Ltd. LLC
Al Quoz Industrial area
P.O. Box 3671
Dubai U.A.E.

Phone +971 43 39 50 00
Fax +971 43 38 06 66

Юго-Восточная Азия

Jotun (Singapore) Pte.Ltd.
No 11-15, Sixth Lok Yang Rd
Jurong
Singapore 628 111

Phone +65 6265 4711
Fax +65 6265 7484

Йотун – это мультинациональная компания, имеющая свои фабрики, офисы и склады более чем в 50 странах мира. Для получения информации о ближайшем к Вам офисе Йотун, пожалуйста, обращайтесь в региональный офис или посетите наш веб сайт www.jotun.com

ВЫПУЩЕНО 13 НОЯБРЯ 2006 ГОДА ЙОТУН ПЭЙНТС
НАСТОЯЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАМЕНЯЮТ СОБОЙ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ РЕДАКЦИИ