

Технические Характеристики WATERFINE TOPCOAT (ВОТЕРФАИН ТОПКОУТ)



Описание продукта

Waterfine Topcoat – однокомпонентный твердый и глянцевый финишный слой на основе акриловой эмульсии с очень хорошей устойчивостью к атмосферному воздействию.

Рекомендации по использованию

Waterfine Topcoat используется как финишный слой для систем на водной основе. Может использоваться в смешанных системах с красками основе совместимых растворителей/не содержащих растворитель. Waterfine Topcoat может также использоваться для достижения эстетичного внешнего вида покрытия в атмосфераустойчивых системах.

Толщина пленки и укрывистость

	Min	Max	Рекомендуемая
Толщина сухой пленки (микрон)	40	80	60
Толщина мокрой пленки (микрон)	110	220	170
Теоретическая укрывистость(м ² /л)	9,25	4,62	6,16

Комментарий: содержание органических летучих веществ: 119г/л (фактический)

Физические свойства

Цвет

В соответствии с картой цветов и мультиколорной картой для красок на водной основе

Сухой остаток (по объему)

37 ± 2

Содержание ЛОС

70 г/л UK-PG6/23(97). Appendix 3

Глянец

глянцевый

Способность сохранять глянец

отличная

Водостойкость

хорошая

Устойчивость к воздействию химикатов

Хорошая

Эластичность

отличная

Измеряется в соответствии с ISO 3233:1998 (E)

Подготовка поверхности

Все поверхности должны быть чистыми и сухими. Поверхность должна быть оценена и подготовлена в соответствии с ISO 8504.

Поверхности с нанесенным покрытием

Чистый, сухой и совместимый неповрежденный грунт. Для получения более детальной информации обращайтесь в ближайший к Вам офис компании Йотун.

Другие поверхности

Покрытие может использоваться и для других поверхностей. Для получения более детальной информации обращайтесь в ближайший к Вам офис компании Йотун.

Условия при нанесении

Температура поверхности при нанесении должна быть мин 5°C и по крайней мере на 3 °C выше точки росы воздуха. Температура и относительная влажность измеряются непосредственно вблизи поверхности. В замкнутых пространствах необходимо обеспечить хорошую вентиляцию для правильного высыхания покрытия. . Возможно образование сухого спрея при нанесении если относительная влажность меньше 30%.

Методы нанесения

Распылитель	Безвоздушное или обычное распыление.
Кисть	Рекомендуется для полосовой окраски, необходимо контролировать нанесение достаточного количества материала для достижения необходимой толщины сухого слоя.
Валик	Необходимо подобрать подходящий валик. При окраске валиком необходимо контролировать нанесение достаточного количества материала для достижения необходимой толщины сухого слоя.

Характеристики по нанесению

Соотношение компонентов (по объему)	Однокомпонентная
Очиститель/Разбавитель	вода (пресная чистая вода)
Рекомендации по безвоздушному распылению	
Давление на сопле	15 МПа min (150 кПа/см ² , 2100 psi).
Размер сопла	0,38 - 0,53 мм (0,015 - 0,021").
Угол распыла	40-80°
Фильтр	Обеспечить чистоту фильтра..

Время высыхания

Время высыхания, в основном зависит от циркуляции воздуха, температуры, толщины пленки и числа покрытий. Данные, приведенные в таблице, соответствуют следующим условиям:

- * Хорошая вентиляция (наружные работы или свободная циркуляция воздуха)
- * Рекомендуемая толщина пленки
- * На нейтральную основу наносится один слой
- * Относительная влажность 70%

Температура поверхности	5°C	10°C	23°C	40°C
Высохший до исчезновения отлипа	90 м.	30 м.	25 м.	20 м
Высохший до образования твердой пленки	6 ч.	1,5..	1 ч.	1 ч.
Высохший до нанесения последующего слоя, минимум	8 ч.	2,5 ч.	1,5 ч.	1 ч.

Приведенные данные могут использоваться только как рекомендуемые. В действительности, время высыхания/время до нанесения последующего слоя может варьироваться в зависимости от толщины пленки, вентиляции, влажности, системы окраски, условий эксплуатации и механического воздействия и т.д. Полное описание системы окраски можно найти в покрасочной спецификации, где должны быть указаны все параметры и специальные условия.

Рекомендуемая система окраски

Коррозийная активность категории C4 (ISO 12944):

Система на водной основе:

Waterfine Primer	2 x 60 микрон	(толщина сухой пленки)
Waterfine Topcoat	1 x 50 микрон	(толщина сухой пленки)

Коррозийная активность категории C5-I (ISO 12944):

Waterfine Topcoat (Russian TDS)

Waterfine Barrier	1 x 50 микрон	(толщина сухой пленки)
Waterfine Primer	1 x 120 микрон	(толщина сухой пленки)
Waterfine Topcoat	1 x 80 микрон	(толщина сухой пленки)

Могут быть использованы и другие системы в зависимости от области применения.

Процедура подготовки и очистки оборудования

Чтобы избежать засорение оборудования при нанесении красок на водной основе необходимо его подготовить непосредственно перед нанесением. Все шланги, пистолет и компрессор необходимо промыть в соответствии с ниже следующей инструкцией.

Если оборудование для нанесения изготовлено из нержавеющей стали и специально предназначено для нанесения красок на водной основе то эта процедура промывки не требуется.

Перед нанесением:

Пропустите через оборудование растворитель Йотун №17 ,затем растворитель Йотун №4, затем пресную чистую воду.

После нанесения:

Пропустите через оборудование воду и щелочное моющее средство (Kraftvask), затем растворитель Йотун №4, затем растворитель Йотун №17.

Хранение

Продукт должен храниться в соответствии с национальными правилами. Упакованный продукт должен содержаться в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла и возгорания. Упаковка должна быть плотно закрыта и не подвергаться воздействию отрицательных температур.

Срок хранения: 2 года месяцев при 23°С. По истечении срока хранения компоненты должны проходить инспекцию. Хранение продукта при повышенной температуре уменьшит срок хранения.

Обращение

Обращаться осторожно. Тщательно перемешивать перед и вовремя нанесения. .

Упаковка

5 или 20 литровый контейнер

Упаковка может варьироваться в зависимости от страны в соответствии с местными правилами.

Охрана здоровья и техника безопасности

Просим соблюдать рекомендации по мерам безопасности, указанным на упаковке. Используйте в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхайте пыль. Избегайте контактов с кожей. При попадании на кожу немедленно обработайте подходящими очистителями, мылом и водой. Глаза необходимо немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

Для детального ознакомления с данными по охране здоровья и технике безопасности для данного продукта См. Материалы по Правилам Безопасности (MSDS).

ЗАМЕЧАНИЕ

Вышеуказанная информация дана исходя из имеющихся у нас сведений, основанных на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Однако, в связи с тем, что данный продукт часто используется в условиях вне нашего контроля, мы не можем давать никаких гарантий, кроме качества самого продукта. Мы оставляем за собой право изменять вышеуказанные данные без уведомления.

**Головной офис и
Скандинавия**
Jotun A/S
P.O. Box 2021
N-3248 Sandefjord
Norway

Phone +47 33 45 70 00
Fax +47 33 46 46 13

Европа

Joun Paints (Europe) Ltd
Stather Road, Flixborough
North Lincolnshire DN15 8RR
United Kingdom

Phone +44 172 44 00 000
Fax +44 172 44 00 100

Средний Восток
Jotun U.A.E. Ltd. LLC
Al Quoz Industrial area
P.O. Box 3671
Dubai U.A.E.

Phone +971 43 39 50 00
Fax +971 43 38 06 66

Юго-Восточная Азия
Jotun (Singapore) Pte.Ltd.
No 11-15, Sixth Lok Yang Rd
Jurong
Singapore 628 111

Phone +65 6265 4711
Fax +65 6265 7484

Йотун – это мультинациональная компания, имеющая свои фабрики, офисы и склады в более чем 50 странах мира. Для получения информации о ближайшем к Вам офисе Йотун, пожалуйста, обращайтесь в региональный офис или посетите наш вэб сайт www.jotun.com

ВЫПУЩЕНО 12 ДЕКАБРЯ 2006 ЙОТУН
НАСТОЯЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАМЕНЯЮТ СОБОЙ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ РЕДАКЦИИ