

MASSCOPOXY 1267

ОПИСАНИЕ	Двухкомпонентная толстослойная эпоксидная эмаль Эмаль представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из основы и отвердителя. Основа эмали представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в эпоксидных смолах. Отвердитель – аминного типа.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	- внутренних поверхностей стальных и бетонных емкостей для хранения и переработки 96% спирта, спиртосодержащих продуктов, в том числе пива, солода, коньяка, водки, вина, холодной питьевой воды, соков, лимонадов; - крупнотоннажных резервуаров, эксплуатирующихся в контакте с сахаром и другими пищевыми продуктами в интервале температур от минус 20 до 30°C; - резервуаров для хранения и переработки масложиродержащих продуктов, в том числе растительного масла в интервале температур от минус 20 до 60°C; - емкостей, стен, полов в помещениях предприятий пищевой промышленности, стен, потолков, бассейнов в помещениях общественных бань и для защиты канализационных сетей, для реставрации эмалевого покрытия бытовых ванн.
МАРКИ	MASSCOPOXY 1267 – стандартное исполнение; MASSCOPOXY 1267 B – для реставрации эмалевого покрытия бытовых ванн.
СВОЙСТВА	Превосходная устойчивость к постоянному воздействию спирто- и маслосодержащих жидкостей, сухих пищевых продуктов, влажной атмосферы и воды..

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НТД	ТУ 2312-027-65533687-2010
Внешний вид	Однородное покрытие
Цвет	RAL и другие цвета по согласованию с заказчиком
Время сушки при температуре (20±2)°C - До перекрытия - До полного отверждения	не менее 24 часов не менее 7 суток
Доля нелетучих веществ - по массе - по объему	не менее 95 % не менее 92 %
Плотность	1,35-1,55 г/см ³ (готовая эмаль)

Расход на один слой (при толщине сухой пленки 350 мкм)	Теоретический: 550 г/м ² , или 1,8 м ² /кг Практический: зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия, квалификации маляра и др. факторов
Рекомендуемая толщина одного слоя (сухая пленка)	175 мкм
Рекомендуемое количество слоев	2
Жизнеспособность при температуре (20±2)°С	1 ч
Комплект поставки основа / отвердитель	MASSCOPOXY 1267 – 20 кг / 5 кг MASSCOPOXY 1267 В – 25 кг / 5 кг
Гарантийный срок хранения (с даты изготовления)	Основа (все марки) – 12 месяцев; отвердитель (все марки) – 12 месяцев.